

Kvalitetsstandard for monteret vinduesfilm

Monteret film forventes ikke at have samme gennemsigtighed som almindeligt glas. Desuden kan vand stadig forekomme mellem glas og film, så længe filmen ikke er tørret rigtigt op. Følgende kriterier gælder kun for film og ikke eventuelle defekter, som glasset selv har.

1. Monteret film skal have den tid, som kræves for at tilpasse sig til og fæstne sig på glasset. Tiden, det tager for at gennemsigtigheden og vedhæftningen skal blive fuldstændig efter montering, afhænger af filmens tykkelse og påværende klimaforhold.

2. Inspektion af kvaliteten mht. gennemsigtigheden kan naturligvis foretages, inden filmen har lagt sig helt på plads. (Se tørretabellen herunder)
Det bør dog nævnes, at vandbobler, vandforvrængning og kondens i tørreperioden ikke anses som defekter, idet de næsten altid forsvinder.

3. Glasset, som filmen påmonteres, inspiceres på en afstand af 2 meter. Inspektionen skal ske inde fra rummet og ud. Under inspektionen skal man fokusere på et emne ca. 2 meter uden for vinduet. Inspektion bør ske i dagtimerne i normalt sollys og ikke i direkte sollys.

4. Montering bør gøres om i tilfælde af at følgende skulle forekomme efter inspektion som omtalt i pkt. 3 af den monterede film: store smudspartikler > 1mm, hår og fibre, limrester, insekter, kanter som løsner sig, kondens, mærker, forvrængning af filmen, luftbobler, huller og slid.

5. Hvis glasrammen er af en ringe standard, bør man acceptere, at en lille mængde partikler forekommer op til 50 mm indenfor rammen.

6. Der bør være en afstand på 1 - 4 mm mellem rammen og filmen, for at vandet, som benyttes ved monteringen, kan trænge ud, ellers vil filmen ikke fæstne, som den skal. For tykkere film ligger afstanden på 1 - 5 mm. Når det handler om film i forskellige farver og med forskellige metallag anbefales et mindre mellemrum mellem film og ramme (op til 2 mm er acceptabelt) for at minimere kanten, hvor lyset slipper ind.

7. Samlinger kan være nødvendigt, når større overflader skal monteres med film. Samling skal ikke opfattes som en defekt, men den bør være lige og parallel med kanten. Filmbanerne bør sidde kant mod kant, dog kan disse ved anvendelse af tyndere film tillades at overlappe med 1 mm.

8. Lysreflektion kan forandres pga. montering af film. Dette er specielt tilfældet med film med forskellige metallag eller metallegeringer. Dette er ikke en defekt, men en naturlig konsekvens af den høje præstation, de forskellige belægnings af filmen har.

T Ø R R E T I D E R	
Filmtykkelse	Antal dage
alm. solfilm 1-3 mil	10
sputtered film 1-3 mil	20
sikkerhedsfilm 2-4 m	30
sikkerhedsfilm 4-8 mil	60
sikkerhedsfilm 8-14 mil	100

OBS ! Fordampningstiden er afhængig af temperaturforholdene

Vi gratulerer med dit køb af en vedligeholdelsesfri beskyttelse, som vil fungere i mange år fremover.